

FERROLUX

DESCRIZIONE PRODOTTO

FERROLUX è uno smalto a base di resine sintetiche, pigmenti anticorrosivi e cariche lamellari, che permette di proteggere dalla corrosione i supporti metallici.

FERROLUX, grazie alla sua particolare formulazione, crea un effetto barriera in quanto ostacola la penetrazione dell'acqua e delle radiazioni ultraviolette.

L'aspetto estetico antichizzato ad effetto micaceo rende il prodotto utilizzabile come finitura decorativa.

FERROLUX trova applicazione su superfici in ferro e in zinco dovutamente preparate.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in metallo ferroso mai verniciato:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali scaglie di lamine non perfettamente ancorate e ogni traccia di ruggine.
- Sgrassare, se necessario, il supporto con DILUENTE NITRO.
- Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto; spolverare la superficie ed applicare, se necessario, 2 mani di antiruggine ANTIFER, ANTIFER A, ANTIFER P o ANTIFER R.
- Dopo 12-24 ore, procedere con pennello o rullo in lana a pelo corto, all'applicazione di 2 mani di FERROLUX, pronto all'uso

Superfici in metallo ferroso già verniciate:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali scaglie di lamine non perfettamente ancorate e ogni traccia di ruggine.
- Asportare eventuali strati di vecchie pitture o eliminare le parti sfoglianti, non perfettamente aderenti e spolverare l'intera superficie.
- Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto; applicare, se necessario, 2 mani di antiruggine ANTIFER, ANTIFER A, ANTIFER Po ANTIFER R.
- Dopo 12-24 ore, procedere con pennello o rullo in lana a pelo corto, all'applicazione di 2 mani di FERROLUX, pronto all'uso.

Superfici zincate:

- Rimuovere, spazzolando, eventuali tracce di ossidi.
- Asportare eventuali strati di vecchie pitture o eliminare le parti sfoglianti, non perfettamente aderenti e spolverare l'intera superficie.
- Sgrassare, se necessario, il supporto con DILUENTE NITRO.
- Applicare sulle zone che presentano la ruggine 2 mani di antiruggine ANTIFER Z.
- Dopo 12-24 ore, procedere con pennello o rullo in lana a pelo corto, all'applicazione di 2 mani di FERROLUX, pronto all'uso.

NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.