

## **GRAFFIATO**

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

GRAFFIATO è un rivestimento plastico ad effetto graffiato che uniforma le superfici sia interne che esterne.

Il prodotto è dotato di ottimo potere riempitivo e mascherante e di elevata resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti.

GRAFFIATO non permette screpolature e distacchi, ed è disponibile in tre differenti granulometrie: grana grossa, grana media, grana fine.

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

#### **Muri Nuovi**

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Per le superfici interne, livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK ; per le superfici esterne usare RIVENDUIT CALCE. Per eventuali buchi o microlesioni, stuccare le pareti interne con STUCCO TRE STELLE e quelle esterne con ESTERN STUCCO.
- Carteggiare i rappezzi e le stuccature con carta vetrata. Dopodiché asportare i depositi di polvere.
- Applicare 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL o FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE.
- Applicare lo speciale SOTTOFONDO PER RIVESTIMENTI.
- Procedere, con spatola, all'applicazione di una mano di RASATO, pronto all'uso.

#### **Muri Vecchi:**

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture, asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

### **NOTE**

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.