

SCIK FER

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK FER è un anticorrosivo a due componenti, che previene la formazione della ruggine e protegge le armature in ferro del cemento armato.

Inoltre SCIK FER è consigliato per il trattamento del ferro arrugginito in strutture in calcestruzzo da ripristinare.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia pulito e privo di parti friabili o in via di distacco.
- Rimuovere, spazzolando o mediante sabbiatura, ogni traccia di ruggine.
- Procedere ad un accurato lavaggio con acqua pulita.
- Miscelare SCIK FER comp. A (polvere) con SCIK FER comp. B (adesivo); applicare il tutto con pennello, realizzando uno strato continuo di 1 mm circa.
- Dopo 12-24 ore, se si desidera, procedere all'applicazione della malta fibrorinforzata per calcestruzzo COPRIFER R.O.

NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.