

SCIK SILIK

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK SILIK è una pittura ai silicati di potassio con ottimo potere penetrante.

La sua formulazione conferisce al supporto elevata protezione da muffe e funghi, alta traspirazione ed ottima resistenza all'infiltrazione dell'acqua.

Gli elementi di cui è composto il prodotto reagiscono chimicamente con i supporti minerali attraverso un processo chiamato "silicalizzazione", garantendo in questo modo un perfetto ancoraggio.

La pittura, grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici, è utilizzata particolarmente per la protezione di vecchi intonaci e per il restauro dei centri storici.

Il prodotto è applicabile su intonaci a calce, calce-cemento, intonaci civili di malta bastarda, intonaci deumidificanti o su gesso o cartongesso

SCIK SILIK è indicata come finitura su primer SCIK FONDO AI SILICATI.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Applicare 1 mano di SCIK FONDO AI SILICATI.
- Procedere con pennello o rullo, all'applicazione di due mani di SCIK SILIK, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° e 2° mano 15-20% circa.

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Per le superfici interne, asportare completamente strati di vecchie pitture o se è necessario, livellare totalmente il supporto con RASAN STUCCO o con K-STUCC ; per le superfici esterne, usare RIVENDUIT CALCE..
- Per le superfici interne, in presenza di rappezzi, è necessario livellare totalmente il supporto con RASAN STUCCO o con K-STUCC; per le superfici esterne, usare RIVENDUIT CALCE.
- Applicare 1 mano di SCIK FONDO AI SILICATI.
- Procedere con pennello o rullo, all'applicazione di due mani di SCIK SILIK, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° e 2° mano 15-20% circa.

N.B. Sconsigliamo assolutamente l'applicazione di SCIK SILIK su supporti bagnati o in presenza di rappezi.

E essenziale per una perfetta "silicalizzazione" intervallare di almeno 12 h una mano da un'altra; fondo-pittura e 1°mano pittura-2° mano pittura.

NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.