

## TITAN PAINT

### DESCRIZIONE PRODOTTO

TITAN PAINT è un'idropittura traspirante ad elevata copertura indicata per il trattamento di superfici murali interne.

La pittura dona al supporto un aspetto opaco ed uniforme anche se applicato su superfici con assorbimenti differenti.

TITAN PAINT grazie alle sue pregiate qualità e alla sua facilità di applicazione è apprezzato dai professionisti ma anche negli utilizzatori occasionali.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- All'interno, livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK all'esterno. Per eventuali buchi o microlesioni, stuccare le pareti interne con STUCCO TRE STELLE e quelle esterne con ESTERN STUCCO.
- Carteggiare i rappezzi e le stuccature con carta vetrata.
- Dopodiché asportare i depositi di polvere.
- In presenza di muffe trattare la superficie con SCIK BONIFIK. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare l'isolante SCIK PURAL ACRIL o FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE o con fissativo antimuffa SCIK ACRIL BONIFIK.
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di due mani di TITAN PAINT, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° mano 25-30% circa; 2° mano 20-25% circa.
- Assicurarsi che la prima mano sia completamente asciutta prima di procedere con l'applicazione del secondo strato.

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture, asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti; eliminare completamente strati elevati di pitture a calce od a tempera, bagnando abbondantemente la superficie e raschiando, oppure utilizzando un idropulitrice.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

### NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.