

WATERPOXY PITTURA

DESCRIZIONE PRODOTTO

WATERPOXY è una pittura bi-componente a base di legante epossidico e selezionate cariche rinforzanti. Dopo completa reticolazione, il film applicato resiste perfettamente a detersivi, oli, grassi ecc... Il prodotto, inoltre, garantisce un'elevata resistenza al graffio.

WATERPOXY trova applicazione su svariati tipi di supporto come pavimenti, pavimenti industriali, piscine, pareti.

WATERPOXY è un prodotto atossico, pertanto è adatto per ambienti in presenza di alimenti.

Si rilascia autocertificazione attestante.

WATERPOXY PITTURA deve essere miscelato nel seguente modo:

- WATERPOXY PITTURA KG.16 netto + CATALIZZATORE C20 A KG. 3,200 netto

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:

Miscelare bene prima dell'uso.

È indispensabile che WATERPOXY PITTURA + CATALIZZATORE C20A siano perfettamente miscelati tra di loro.

È indispensabile miscelare WATERPOXY PITTURA + CATALIZZATORE C20A con un mezzo meccanico (FRUSTA ELETTRICA). Si consiglia per miscelare ancora meglio, di travasare il tutto in un secondo secchio e di miscelare di nuovo, ma senza indugiare nei tempi.

Prima di miscelare un secondo kit, lavare perfettamente la FRUSTA ELETTRICA. Anche se si deve effettuare una miscelazione di un altro kit dello stesso prodotto, non farlo mai con la FRUSTA ELETTRICA sporca di residui della miscelazione del primo KIT di lavoro, ma lavarla bene.

Per la miscelazione non utilizzare mai un secchio sporco, anche se fosse sporco dello stesso IMPASTO. Utilizzare sempre un secchio perfettamente pulito.

L'attrezzo di lavoro utilizzato (IL RULLO o pennello) deve essere sostituito SEMPRE quando si utilizza un altro kit di lavoro. Anche se il rullo è fresco, ormai il processo di catalisi si è avviato e questo potrebbe far reagire l'altro fusto che si sta utilizzando.

ATTENZIONE: UNA VOLTA MISCELATO IL PRODOTTO CON IL CATALIZZATORE I TEMPI DI LAVORAZIONE SARANNO MOLTO BREVI, SOPRATTUTTO IN STAGIONE ESTIVA E COMUNQUE SEMPRE IN BASE ALLA TEMPERATURA.

PIU' E' ALTA LA TEMPERATURA NELL'AMBIENTE DI LAVORO PIU' VELOCE SARA' LA CATALIZZAZIONE E PERTANTO I TEMPI DI LAVORAZIONE SARANNO PIU' BREVI.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Asportare eventuali pitture vecchie o parti sfoglianti, non perfettamente aderenti.
- Procedere RULLO o pennello, all'applicazione di 2 mani di WATERPOXY, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa. Assicurarsi della perfetta essiccazione tra una mano e l'altra.
- Applicare WATERPOXY con una temperatura esterna tra i 12° C e i 28° C gradi.

Si sconsiglia assolutamente l'applicazione su supporti caldi o vicino a fonti di calore.

NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.