

SCIK SATINATO

Pittura acrilica superlavabile igienizzante antimuffa per interni ed esterni

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK SATINATO è una pittura acrilica ad effetto seta, superlavabile, dotata di uno straordinario potere riempitivo. La sua formulazione a base di materie prime di alta qualità, conferisce un'ottima copertura associata ad una elevata resa metrica.

SCIK SATINATO preserva le superfici trattate dalla formazione di muffe e funghi.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Se necessario, livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK ; per eventuali buchi o microlesioni stuccare la parete con STUCCO TRE STELLE.
- Carteggiare i rappezzati e le stuccature con carta vetrata. Dopodichè asportare i depositi di polvere.
- In presenza di muffe, trattare la superficie con SCIK BONIFIK .
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare l'isolante SCIK PURAL ACRIL o FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE.
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di due mani di SCI K SATINATO, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1°mano: 25-30% circa; 2°mano: 20-25% circa.

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture, asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti; eliminare completamente strati elevati di pitture a calce od a tempera, bagnando abbondantemente la superficie e raschiando, oppure utilizzando un idropulitrice.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimero acrilico in dispersione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	25-30% 1°mano 20-25% 2°mano
Resa	12-15m ² /Lt
Peso Specifico	1,657Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco o colorato
Aspetto Applicato	Effetto seta
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	15LT,13LT,5LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea Scik.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	RASAN STUCCO,K-STUCC,STUCCO TRE STELLE,SCIK BONIFIK,FISSATIVO TRE STELLE.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR11.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura murale, acrilica, superlavabile, supercoprente, ad effetto setoso per interni ed esterni.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di idropittura lavabile per interni ed esterni SCIK SATINATO cod.SAS01 a base di copolimeri in dispersione acquosa e cariche minerali, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.