

SCHEDA TECNICA N°12

MINERAX

Idropittura minerale traspirante, lavabile, antimuffa per interni ed esterni

DESCRIZIONE PRODOTTO

MINERAX è una pittura minerale formulata con materie prime naturali. Si differenzia dalle classiche idropitture in quanto non presenta basi sintetiche. La percentuale di sostanze minerali, presenti nella pittura, consente di apportare alle superfici trattate notevoli vantaggi:

- 1) impermeabilità al vapore;
- 2) risanamento delle pareti in modo naturale;
- 3) assenza di muffe e funghi grazie alla presenza di sostanze conservanti;
- 4) buona resistenza al lavaggio.

La sua formulazione è stata studiata per il trattamento di ambienti in cui è prevista la formazione di condensa, muffa ed umidità.

MINERAX è ideale per pitturare ambienti con scarsa ventilazione (scantinati, mansarde, etc.) o per vani con presenza di eccessivo vapore (bagni, cucine, etc.).

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Se necessario, livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO (vedi scheda tecnica n°48) o con K-STUKK (vedi scheda tecnica n°48a); per eventuali buchi o microlesioni, stuccare le pareti con STUCCO TRE STELLE (vedi scheda tecnica n°33).
- Carteggiare i rappezzi e le stuccature con carta vetrata. Dopodichè asportare i depositi di polvere.
- In presenza di muffe trattare la superficie con SCIK BONIFIK (vedi scheda tecnica n°146).
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare l'isolante SCIK PURAL ACRIL (vedi scheda tecnica n°118) o FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE (vedi scheda tecnica n°51) o con fissativo antimuffa SCIK ACRIL BONIFIK.
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di due mani di MINERAX, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° mano 25-30% circa; 2° mano 20-25% circa.

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti; eliminare completamente strati elevati di pitture a calce od a tempera, bagnando abbondantemente la superficie e raschiando, oppure utilizzando un idropulitrice.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimero acrilico in dispersione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Acqua 25-30% 1°Mano 20-25% 2°Mano
Resa	8-10m ² /Lt
Peso Specifico	1,601Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco o Colorato
Aspetto Applicato	Opaco
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	4LT,14LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Traspirante.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	RASAN STUCCO,K-STUCCO,STUCCO TRE STELLE,SCIK BONIFIK,SCIK PURAL ACRIL,FISSATIVO TRE STELLE.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR12.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura minerale traspirante, lavabile, antimuffa per interni ed esterni.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di idropittura traspirante per interni ed esterni MINERAX cod. MX01, a base di copolimeri in dispersione acquosa e cariche minerali, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.