

RIV SAN

Tattamento antisalmastro

DESCRIZIONE PRODOTTO

RIV SAN consiste in uno speciale trattamento risanante che prevede l'utilizzo di 3 componenti diversi:

- COMPONENTE A (deumidificante)
- COMPONENTE B (polvere osmotica)
- COMPONENTE C (intonaco fibrorinforzato)

Il COMPONENTE A è una miscela idrorepellente deumidificante che, irrorata sulle superfici da trattare, le rende idrofobe senza ostruirne i pori, anche su materiali particolarmente assorbenti (tufo, carparo e cemento).

Il COMPONENTE B è una polvere, che miscelata con acqua, crea una malta minerale, idrorepellente, osmotica.

Il COMPONENTE C è un intonaco riempitivo fibrorinforzato.

Questi tre componenti, utilizzati secondo le indicazioni d'impiego di seguito consigliate, sono in grado di bloccare e prevenire la comparsa del salmastro.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Stonacare il supporto infettato. Si deve stonacare tutt'intorno alla parte infettata di oltre 20 – 30 cm.

Applicare con rullo di lana il **COMPONENTE A** avendo cura di ripassare più volte sulla zona stonacata in modo che penetri il più profondamente possibile. Se il problema è molto grave applicare **COMPONENTE A** per iniezione mediante fori distanziati circa 15 cm l'un dall'altro.

Lasciare passare dagli 8 ai 15 giorni in base alla stagione o temperatura per aerare il supporto trattato in modo da far uscire quanta più umidità possibile.

Miscelare **COMPONENTE B** con acqua, formando una boiaccia e applicare con pennello avendo cura di ricoprire tutte le parti stonacate. Se necessario dopo 2 giorni passare una seconda mano.

Lasciare passare 3-4 giorni verificando se sul **COMPONENTE B** applicato non siano presenti delle macchie più scure. Se ci sono, lasciare passare ancora del tempo fino alla completa asciugatura.

Miscelare **COMPONENTE C** con acqua fino ad ottenere un impasto denso da applicare con il frattone. Dopodiché procedere all'intonacatura in due mani del **COMPONENTE C**.

Dopo alcuni giorni rifinire con intonaci tradizionali o premiscelati di buona qualità.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	N/A
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	pronto acqua secondo necessità
Resa	comp.A@0,200-1,000@comp.B@1,000-2,000@comp.C@3,000-5,000m ² /Kg
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	COMP.A,20LT,5LT,COMP.B,20KG,COMP.C,25KG
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea Restauro.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello,Spruzzo,Spatola.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR37.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.