

SCIK SICURO ECO

Smalto acrilico, lucido, Solvent free per interni ed esterni.

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK SICURO ECO è uno smalto inodore e ininfiammabile per interno ed esterno ad effetto lucido.

La sua formulazione a base di resine acriliche in dispersione acquosa, conferisce al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ingiallimento. Inoltre, i pigmenti colorati usati conferiscono al prodotto un'ottima solidità alla luce. SCIK SICURO ECO trova applicazione su svariati tipi di supporti interni ed esterni come ferro, lamiera zincata, leghe leggere, legno, plastica e muri.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in ferro o zinco:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali scaglie di lamine non perfettamente ancorate e ogni traccia di ruggine.
- Asportare eventuali pitture vecchie o poco aderenti e carteggiare l'intera superficie.
- Sgrassare, se necessario, il supporto con DILUENTE NITRO (vedi scheda tecnica n°71).
- Applicare sul supporto 2 mani di fondo ANTIFER Z (vedi scheda tecnica n°41).
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di 2 mani di SCIK SICURO ECO, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° mano e 2° mano 5-10% circa.

Superfici in alluminio e leghe leggere:

- Rimuovere, spazzolando, ogni traccia di ossido.
- Asportare eventuali pitture vecchie o poco aderenti e carteggiare l'intera superficie.
- Sgrassare, se necessario, il supporto con DILUENTE NITRO (vedi scheda tecnica n°71).
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di 2 mani di SCIK SICURO ECO, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° mano e 2° mano 5-10% circa.

Superfici in materiale plastico (pvc):

- Carteggiare la superficie per irruvidirla leggermente.
- Sgrassare con DILUENTE NITRO (vedi scheda tecnica n°71).
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di 2 mani di SCIK SICURO ECO, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° mano e 2° mano 5-10% circa.

Superfici in legno:

- Carteggiare per asportare eventuali scaglie di legno sollevate.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire l'intera superficie.
- Stuccare le eventuali imperfezioni con PASTA STUCCO (vedi scheda tecnica n°32).
- Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Utilizzare come fondo lo stesso SCIK SICURO ECO diluito fra il 30 e il 40% circa. Applicare il prodotto in un'unica mano.
- Appena asciutta la superficie procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di 2 mani di SCIK SICURO ECO, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° mano e 2° mano 5-10% circa.

Superfici murali, gesso, cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni prima dell'applicazione del prodotto.

- Asportare eventuali pitture vecchie o parti sfoglianti non perfettamente aderenti.
- Per le superfici interne, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO TRE STELLE (vedi scheda tecnica n°33) o rasare per livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO (vedi scheda tecnica n°48) o con K-STUKK (vedi scheda tecnica n°48a); per le superfici esterne, stuccare eventuali imperfezioni con ESTERN STUCCO (vedi scheda tecnica n°76) o rasare per livellare le irregolarità del supporto con RIVENDUIT CALCE (vedi scheda tecnica n°48b).
- Carteggiare le stuccature e rimuovere, spazzolando, la polvere.
- In presenza di muffe, trattare la superficie con SCIK BONIFIK (vedi scheda tecnica n°146).
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare su superfici interne una mano di isolante SCIK PURAL ACRIL (vedi scheda tecnica n°118) o FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE (vedi scheda tecnica n°51); su superfici esterne (o all'interno in presenza di bassi spessori di tempere vecchie o pitture sfarinanti) una mano di isolante fissativo al solvente PRIMER CONSOLIDANTE (vedi scheda tecnica n°79).
- Procedere all'applicazione con pennello, rullo o spruzzo, di 2 mani di SCIK SICURO ECO, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° mano e 2° mano 5-10% circa.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimero acrilico in dispersione acquosa
Viscosità	1400 cps ± 300 cps a 25°C
Essiccazione	3 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	5-10% 1°mano Acqua;5-10% 2°mano Acqua
Resa	8-10m ² /Lt
Peso Specifico	1,255Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco o su richiesta colorato
Aspetto Applicato	Lucido o Opaco
Aspetto in Confezione	Denso, bianco
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	<10 Mg/KgμGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	0,750LT,2,5LT,10LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Smalto,Coprente,SuperLavabile.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR40

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.