SCHEDA TECNICA N°51

FISSATIVO TRE STELLE

Isolante acrilico all'acqua per interno ed esterno

DESCRIZIONE PRODOTTO

FISSATIVO TRE STELLE è un isolante acrilico che ha lo scopo di preparare alla pitturazione i supporti murali quali: intonaci nuovi, intonaci mai pitturati, superfici murali particolarmente sfarinanti, superfici murali già verniciate con vari strati di vecchie pitture e superfici murali stuccate o rasate.

FISSATIVO TRE STELLE ha il principale obiettivo di migliorare la coesione ed uniformare l' assorbimento del supporto, creando l'ancoraggio ideale per i successivi strati di pittura.

FISSATIVO TRE STELLE grazie alle sue proprietà prepara bene il supporto aumentando di conseguenza le prestazioni della pitturazione e inoltre isola gli strati di pittura dall'acidità della superficie murale.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici murali, gesso, cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco attendere almeno 28 giorni prima di applicare il prodotto.
- Asportare eventuali pitture vecchie o parti sfoglianti non perfettamente aderenti.
- Per le superfici interne, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO 3 STELLE (vedi scheda tecnica n° 33) o rasare per livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO (vedi scheda tecnica n° 48) o con K-STUKK (vedi scheda tecnica n° 48a); per le superfici esterne, stuccare eventuali imperfezioni con ESTERN STUCCO (vedi scheda tecnica n° 76) o rasare per livellare le irregolarità del supporto con RIVENDUIT CALCE (vedi scheda tecnica n° 48b).
- Carteggiare le stuccature e rimuovere, spazzolando, la polvere.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere con pennello o rullo all'applicazione di una mano di FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1 Lt di prodotto sino a 5 Lt di acqua secondo necessità.

COLORIFICIO RIVEDIL di COSIMO CODARDO
Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy
Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273
P.IVA 01122590753
www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimero acrilico in dispersione acquosa
Viscosità	
Essicazione	1 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Acqua 1:5 MAX
Resa	15-20m²/Lt
Peso Specifico	0,95Kg/Lt
Colori Disponibili	Trasparente
Aspetto Applicato	Trasparente
Aspetto in Confezione	Trasparente
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	0,750LT,5LT,15LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Isolante.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR51.

VOCE DI CAPITOLATO
Isolante acrilico all'acqua per interno ed esterno.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di isolante all'acqua FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE cod.FS, idoneo per consolidare e isolare i supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, ne la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

colorificio Rivedil made in Italy
COLORIFICIO RIVEDIL di COSIMO CODARDO
Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy
Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273
P.IVA 01122590753
www.rivedil.com - export@rivedil.com