RIVENDUIT CALCE

Stucco fibrato in polvere per rasare per interni ed esterni

DESCRIZIONE PRODOTTO

RIVENDUIT CALCE è uno stucco in polvere a base di calce, fibre e additivi naturali.

La sua applicazione è indicata particolarmente per la rasatura di muri, in quanto livella la superficie riempiendo crepe ed avvallamenti anche di notevole spessore.

RIVENDUIT CALCE offre un'ottima adesione su supporti murali, ed è consigliato particolarmente per la rasatura ed il ripristino di facciate esterne, che dovranno essere trattate con rivestimenti plastici o decorativi o, in special modo, con prodotti naturali o a base di calce.

RIVENDUIT CALCE, grazie alla sua formulazione, è consigliato soprattutto agli applicatori professionisti, poiché è un prodotto di elevata qualità.

RIVENDUIT CALCE risulta facile da applicare, senza colature né distacchi. Non screpola ed è facile da carteggiare; aderisce perfettamente sulla superficie trattata, assicurando un ottimo ancoraggio alle pitture.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Asportare completamente strati di vecchie pitture sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere, con spatola inox, all'applicazione di RIVENDUIT CALCE, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 15-20% circa.
- Consigliamo di miscelare accuratamente fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, che potrà essere lavorabile per almeno 4 ore ad una temperatura media di 20°C.
- N.B.
Sconsigliamo l'applicazione del prodotto su superfici gelate o in fase di disgelo o in Condizioni climatiche di forte vento, nebbia, pioggia o in pieno sole

Muri Vecchi:

- **Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.**
- **In presenza di vecchie pitture, asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.**
- **Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.**

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Legami idraulici, cariche minerali selezionate, additivi specifici e resine
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Acqua secondo necessità
Resa	12-24m ² /Kg
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Bianco
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	Polvere bianca
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	μGr/m ³
TVOC	40μGr/m ³
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	15KG,8KG
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea stucchi.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Spatola.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. Evitare contatti diretti con la pelle e con gli occhi. Usare durante l'impiego del prodotto dei protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non inalare le polveri. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR48b.

VOCE DI CAPITOLATO

Stucco fibrato in polvere per rasare per interni ed esterni.

Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di stucco in polvere RIVENDUIT CALCE cod.RCFG01 a base di leganti idraulici, cariche minerali selezionate, additivi specifici e resine, nelle quantità determinate dall'assorbimento del prodotto.

NOTE. Fornitura e posa in opera del materiale € al Mg.

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.