

SCIK FONDO AI SILICATI

Primer ai silicati di potassio per esterni ed interni

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK FONDO AI SILICATI è un primer naturale a base di silicati di potassio, indicato per la preparazione e il rinforzamento di pareti molto assorbenti; indicato come primer nel restauro Storico. SCIK FONDO AI SILICATI è specifico per consolidare e uniformare gli assorbimenti di fondi minerali prima dell'applicazione di cicli ai silicati.

La sua proprietà predominante è quella di penetrare in profondità riducendo sensibilmente la formazione di salmastro. Il prodotto permette di non modificare la traspirazione del supporto, consentendo di ripristinare l'aspetto minerale dello stesso. Il prodotto, infatti, grazie a queste sue caratteristiche viene utilizzato soprattutto per il restauro dei centri storici, in quanto non varia l'aspetto originario e naturale, ma piuttosto glielo ridona, senza dover ricorrere all'asportazione di eventuali pitture sintetiche sottostanti.

SCIK FONDO AI SILICATI è indicato come fondo per la pittura SCIK SILIK e per il rivestimento SILIK SPATOL.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Prima di applicare SCIK FONDO AI SILICATI in caso di intonaco nuovo, assicurarsi che sia di ottima qualità, perfettamente stagionato, asciutto. In caso di intonaco vecchio, assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: *intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi essersi assicurati che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti ecc.* Soprattutto non applicarlo assolutamente in presenza di umidità, non applicarlo in giornate con un alto tasso di umidità.

Applicare con temperatura esterna tra +8°C e 30°C.

- Diluire SCIK FONDO AI SILICATI con acqua nelle seguenti percentuali: 10-15% circa e miscelare accuratamente prima dell'uso.
- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di UNA mano di SCIK FONDO AI SILICATI.

NOTA BENE:

In caso di applicazione di SCIK FONDO AI SILICATI su supporti in presenza di rappezzi avvisare il produttore (RIVEDIL) che darà opportune istruzioni al riguardo.

E' essenziale per una perfetta "Silicatizzazione" attendere almeno 12 h prima di applicare la pittura SCIK SILIK o il rivestimento SILIK SPATOL .

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Silicato di potassio in dispersione acrilica
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Acqua 10-15%
Resa	6-8m ² /Lt
Peso Specifico	1,06Kg/Lt
Colori Disponibili	
Aspetto Applicato	Pigmentato bianco
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	5LT,15LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea Scik.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo, Pennello.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR34.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura traspirante supercoprente per interni.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di idropittura traspirante per interni TITAN S cod.TS a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa e cariche minerali, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.