

COPRIFER

Malta fibrorinforzata in polvere

DESCRIZIONE PRODOTTO

COPRIFER R.O è una malta in polvere antiritiro, tixotropica, fibrorinforzata a presa normale, a base di inerti selezionati ed additivi specifici, per il ripristino strutturale del calcestruzzo.

Il prodotto è indicato per eseguire la ricostruzione di parti mancanti su superfici come travi o pilastri, per riprendere le parti deteriorate di pavimenti, gradini, cornicioni, balconi, frontalini o per ripristinare supporti in cemento armato o calcestruzzo.

COPRIFER R.O è dotato di caratteristiche di elevata adesione ed ottima resistenza meccanica alle atmosfere inquinanti ed alle intemperie, che rendono l'applicazione del prodotto, indicata per supporti sia interni che esterni.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli o le efflorescenze presenti.
- Assicurarsi che il supporto sia esente da polvere.
- Liberare completamente le armature ossidate, eliminando la ruggine con spazzola metallica o sabbiatura.
- Applicare una mano di anticorrosivo SCIK FER.
- Procedere con spatola, all'applicazione di due mani di COPRIFER R.O, impastato con acqua secondo necessità, seguendo uno spessore massimo di 10 cm circa.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	N/A
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-4 h completo.
Diluizione	Acqua secondo necessità
Resa	secondo spessore ² /Kg
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	Polvere grigia
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	25KG
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea restauro.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Spatola.
Prodotti Correlati:	SCIK FER.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR162.

VOCE DI CAPITOLATO

Malta fibrorinforzata in polvere per il ripristino del calcestruzzo.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di malta fibrorinforzata in polvere COPRIFER R.O cod. CRO01, a base di inerti selezionati ed additivi specifici, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.