

RIV K.B.

Resina adesiva per malte e boiacche

DESCRIZIONE PRODOTTO

RIV K.B. è una resina utilizzata per migliorare l'adesione delle malte su vari substrati.

Il prodotto, una volta mescolato con la malta, acquista un maggior potere adesivo, una migliore resistenza ai prodotti chimici ed al ciclo gelo-disgelo, una ridotta permeabilità del calcestruzzo agli oli solventi ed una maggiore elasticità.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Preparazione degli impasti:

Miscelare RIV. K.B. in acqua prima dell'amalgamazione con gli inerti.

Per boiacca :

Per malta a spessore:

Lt 4 di RIV K.B (già miscelato con acqua) + Kg 100 di malta finita. Miscelare accuratamente fino ad ottenere una pasta omogenea esente da grumi.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimero acrilico in dispersione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	m ² /Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	
Aspetto Applicato	liquido
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	5LT,0,750LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea restauro.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR69.

VOCE DI CAPITOLATO

Resina adesiva per malte e boiacche.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di resina adesiva liquida RIV. K.B. cod. RKB01, a base di inerti selezionati ed additivi specifici, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.