

SCHEDA TECNICA N°43

SPART SINT

Pittura sintetica spartitraffico al solvente

DESCRIZIONE PRODOTTO

SPART SINT è una pittura per segnaletica stradale che oltre ad avere un altissima copertura ed elevata resistenza contiene una giusta quantità di finissime perline di vetro che rendono il prodotto rifrangente.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed esente da polvere.
- Procedere con apposita apparecchiatura, all'applicazione di 2 mani di SPART SINT, da diluire con DILUENTE PER SPART SINT nelle seguenti percentuali: 15-20% circa.
- Assicurarsi che tra una mano e l'altra il prodotto sia perfettamente essiccato.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Resine speciali e perline di vetro
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 1-2 h completo.
Diluizione	Diluente per spart sint 15-20%
Resa	15-20m ² /Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Bianco, giallo, blu nero
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua ragia
Confezionamento	14LT,5LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea speciale.
Applicabile su:	.
Per:	Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	DILUENTE PER SPART SINT.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare gas, fumi, vapori, aerosol; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR43.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura sintetica spartitraffico al solvente.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di pittura sintetica spartitraffico al solvente SPART SINT cod.SS01 a base di resine speciali e perline rifrangenti, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.