

## **RAPID RILUX**

Smalto a rapida essiccazione per interni ed esterni

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

RAPID RILUX è uno smalto a rapida essiccazione, per interni ed esterni, ad effetto lucido.

La sua formulazione a base di resine alchidiche modificate, conferiscono al prodotto ottima copertura e perfetta resistenza agli agenti atmosferici.

RAPID RILUX trova applicazione su supporti metallici interni ed esterni, dovutamente preparati, come macchinari industriali, agricoli, edili,...

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

#### INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in metallo ferroso mai verniciato:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali scaglie di lamine non perfettamente ancorate e ogni traccia di ruggine.
- Sgrassare, se necessario, il supporto con DILUENTE NITRO.
- Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto; spolverare la superficie ed applicare 2 mani di antiruggine ANTIFER R.
- Dopo 12-24 ore, procedere con spruzzo all'applicazione di 2 mani di RAPID RILUX, da diluire con DILUENTE SINTETICO o DILUENTE NITRO nelle seguenti percentuali: 1° e 2° mano 10-20% circa.

Superfici in metallo ferroso già verniciate:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali scaglie di lamine non perfettamente ancorate e ogni traccia di ruggine.
- Asportare eventuali pitture vecchie o parti sfoglianti non perfettamente aderenti.
- Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto; spolverare la superficie ed applicare 2 mani di antiruggine ANTIFER R.
- Dopo 12-24 ore, procedere con spruzzo all'applicazione di 2 mani di RAPID RILUX, da diluire con DILUENTE SINTETICO o DILUENTE NITRO nelle seguenti percentuali: 1° e 2° mano 10-20% circa.

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	Resine alchidiche
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 4-6 h completo.
Diluizione	Diluyente sintetico o nitro 10-20%
Resa	10-12m <sup>2</sup> /Lt
Peso Specifico	1,200Kg/Lt
Colori Disponibili	Vedi cartella colori RAPID RILUX
Aspetto Applicato	Lucido
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. °C
Stabilità	+30@+5 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Diluyente sintetico
Confezionamento	14LT,2,5LT,0,75OLT
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Linea smalti.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	DILUENTE NITRO,ANTIFER R,DILUENTE NITRO,DILUENTE SINTETICO.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Infiammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare i gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; non gettare i residui nelle fognature. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR49.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Smalto a rapida essiccazione brillante per esterno ed interno.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di smalto brillante RAPID RILUX cod.RR01 a base di resine alchiliche modificate, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

#### NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione  
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.