SCHEDA TECNICA N°61

P.A.S.

Pasta adesiva rasante per incollare, rasare ed intonacare

DESCRIZIONE PRODOTTO

P.A.S. è una pasta a base di resine sintetiche miscelate, inerti selezionati e fibre.

Il prodotto è dotato di un alto potere adesivo ed è particolarmente impiegato per l'incollaggio di pannelli di cappotto, l'intonacatura degli stessi, il ripristino di vecchie facciate esterne ed interne, la rasatura e lo stoccaggio di fessure.

Grazie alle materie prime di cui è composto, P.A.S. ha caratteristiche di anticarbonatazione ed è dunque indicato per la rasatura di supporti umidi.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Miscelare PAS con 25-30% circa di cemento.

Per incollare:

Applicare il prodotto con spatola come una qualsiasi malta per incollare.

Per rasare:

Applicare il prodotto in due mani con spatola d'acciaio.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimero acrilico in dispersione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Cemento 25-30% c.a.
Resa	m ² /Kg
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	25KG
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea restauro.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Spatola.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR61.

VOCE DI CAPITOLATO

Pasta adesiva rasante per incollare, rasare ed intonacare.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di pasta adesiva rasante P.A.S., a base di copolimeri in dispersione acquosa ed additivi specifici, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.