

## **CEMEOPAC**

Fondo sintetico per la preparazione dei supporti in legno

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

CEMEOPAC è una pittura di fondo sintetico per la preparazione di supporti in legno o muro, che dovranno essere trattati con smalti.

La sua formulazione a base di resine alchidiche, conferisce al prodotto ottimo potere coprente, uniformante e riempitivo.

CEMEOPAC risulta facile da applicare, grazie alla buona dilatazione, inoltre, poiché è semplice da carteggiare, offre al prodotto di finitura un solido ancoraggio.

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

#### **Superfici in legno:**

- Carteggiare leggermente per asportare le fibre di legno sollevate.
- Controllare lo stato delle vecchie vernici. Asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Livellare le irregolarità del supporto. Stuccare fori, screpolature e difetti con PASTA STUCCO.
- Carteggiare leggermente con carta abrasiva e pulire.
- Procedere con rullo o pennello, all'applicazione di due mani di fondo CEMEOPAC, da diluire con ACQUA RAGIA nelle seguenti percentuali: 1° e 2° mano 10-20% circa.

#### **Superfici murali:**

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti di vecchie pitture. Eliminare completamente strati di vecchie pitture a calce o a tempera.
- Per le superfici interne, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO TRE STELLE o rasare per livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK; per le superfici esterne, stuccare eventuali imperfezioni con ESTERN STUCCO o rasare per livellare le irregolarità del supporto con RIVENDUIT CALCE .
- Carteggiare le stuccature e rimuovere, spazzolando, la polvere.
- In presenza di muffe, trattare la superficie con SCIK BONIFIK .
- Procedere con rullo o pennello, all'applicazione di due mani di fondo CEMEOPAC, da diluire con ACQUA RAGIA nelle seguenti percentuali: 1° e 2° mano 10-20% circa.

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	Resine alchiliche modificate
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Acqua ragia diluente sintetico 10-15%
Resa	8-10m <sup>2</sup> /Lt
Peso Specifico	1,714Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco
Aspetto Applicato	Bianco
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua ragia
Confezionamento	14LT,2,5LT,0,500LT
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Linra antiruggini.
Applicabile su:	.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Rullo,Pennello.
Prodotti Correlati:	PASTA STUCCO,ACQUA RAGIA.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare i gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR94.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Fondo sintetico per supporti in legno per esterno ed interno.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di smalto sintetico CEMEOPAC cod.CC01 a base di resine alchiliche modificate, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

#### NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.