

RASATO ACRIL SILOSSANICO

Rivestimento murale silossanico plastico rustico

DESCRIZIONE PRODOTTO

RASATO ACRIL SILOSSANICO è un rivestimento plastico a base di legante acril-silossanico, dotato di elevata idrorepellenza e buona permeabilità al vapore, ad effetto compatto.

Il prodotto crea un rivestimento di elevato spessore che protegge il supporto dagli agenti atmosferici ed inquinanti. Idoneo anche per i rivestimenti a cappotto.

Risulta particolarmente indicato per gli interventi di restauro.

RASATO ACRIL SILOSSANICO non permette screpolature e distacchi ed è disponibile in tre differenti granulometrie:

Grossa: granulometria 1,8 – 2,5 mm

Media: granulometria 1,5 – 2,0 mm

Fine: granulometria 1 – 1,5 mm

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Per le superfici interne, livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK ; per le superfici esterne, usare RIVENDUIT CALCE . Per eventuali buchi o microlesioni, stuccare le pareti interne con STUCCO TRE STELLE e quelle esterne con ESTERN STUCCO.
- Carteggiare i rappezzi e le stuccature con carta vetrata. Dopodichè asportare i depositi di polvere.
- Applicare 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL o FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE.
- Applicare lo speciale SCIK FONDO SILOSSANICO PIGMENTATO.
- Procedere, con spatola, all'applicazione di una mano di RASATO ACRIL SILOSSANICO pronto all'uso.

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti. Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimero acrilico e speciali polisilossani in emulsione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	Grana grossa@1,800-2,500@Grana media@1,500-2,000@Grana fine@1,000-1,500m ² /Kg
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Cartella Rasato
Aspetto Applicato	Rasato opaco
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	25KG
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea Rivestimenti.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Spatola.
Prodotti Correlati:	RASAN STUCCO, K-STUCCO, RIVENDUIT CALCE, STUCCO TRE STELLE, ESTERN STUCCO, SCIK PURAL ACRIL, FISSATIVO TRE STELLE, SCIK FONDO SILOSSANICO PIGMENTATO.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Secondo le normative vigenti, il prodotto non necessita di una scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento plastico ad effetto rasato. Applicazioni, su superfici già predisposte, di rivestimento plastico ad effetto rasato per interno ed esterno RASATO ACRIL SILOSSANICO cod. 130, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto. Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.