

SCIK SILIK SPATOL

Rivestimento ai silicati di potassio per interni ed esterni

DESCRIZIONE PRODOTTO

SILIK SPATOL è un rivestimento minerale rustico a base di silicato di potassio stabilizzato, colorato nella massa con terre e minerali naturali, ideale nel Restauro Storico.

Gli elementi di cui è composto il prodotto reagiscono chimicamente con i supporti minerali attraverso un processo chiamato "Silicatizzazione", garantendo in questo modo un perfetto ancoraggio. SILIK SPATOL è dotato di altissima traspirazione e perfetta idrorepellenza.

La sua applicazione è indicata su ogni tipo di intonaco previo preparazione del supporto con primer

SCIK FONDO AI SILICATI.

Il rivestimento è disponibile in tre diverse granulometrie:

- Media : granulometria 1,5 – 2,2 mm
- Fine : granulometria 1 – 1,5 mm
- Finissima : granulometria 0,3 – 0,5 mm

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Non applicare assolutamente SILIK SPATOL in presenza di umidità, non applicarlo in giornate con un alto tasso di umidità. Applicare con temperatura esterna tra +8°C e 30°C.

- Richiedere SCIK FONDO AI SILICATI dello stesso colore scelto per il rivestimento SILIK SPATOL.
- Applicare il fondo SCIK FONDO AI SILICATI.
- Assicurarsi che il fondo sia completamente asciutto sia al tatto che in profondità.
- Procedere con frattazzo inox o in plastica, all'applicazione di una mano di SILIK SPATOL, pronto all'uso. Il prodotto deve essere distribuito sull'intera superficie in modo regolare, seguendo movimenti personali secondo l'effetto estetico finale che si vuole ottenere.

| DATI TECNICI | |
|--------------------------------------|---|
| Natura del Legante | Silicato di potassio in dispersione acrilica |
| Viscosità | |
| Essiccazione | 2 h al tatto, 12-24 h completo. |
| Diluizione | Pronto all'uso |
| Resa | grana finissima@1,500@ grana fine@2,200@grana media@2,800m ² /Kg |
| Peso Specifico | N/A |
| Colori Disponibili | Bianco o colorato |
| Aspetto Applicato | Tipo rivestimento rasato |
| Aspetto in Confezione | |
| Immagazzinamento | Max Temp. +30°C, Min T. +5°C |
| Stabilità | 2 anni (in imballo originale non aperto) |
| VOC | µGr/m ³ |
| TVOC | N/A |
| PH | N/A |
| Pulizia Attrezzi | Acqua |
| Confezionamento | 25KG,10KG |
| CARATTERISTICHE | |
| Caratteristiche: | Linea Rivestimenti. |
| Applicabile su: | Muri,Legno. |
| Per: | Esterno. |
| Certificati: | |
| ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI | |
| Attrezzi: | Spatola inox,Spatola plastica. |
| Prodotti Correlati: | SCIK FONDO AI SILICATI. |

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Evitare contatti diretti con la pelle e con gli occhi. Usare durante l'impiego del prodotto dei protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non inalare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR153.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento ai silicati di potassio per interno ed esterno.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di rivestimento silicatico SILIK SPATOL cod.SP01 a base di silicato di potassio in dispersione acrilica, in uno strato, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.