

SCUDO ZERO GRAFFI

Protettivo antigraffio bicomponente

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCUDO ZERO GRAFFI è una finitura trasparente antigraffio bi-componente disponibile nelle versioni opaca o lucida che può essere applicata su superfici generiche protette da resine epossidiche o poliuretaniche

INDICAZIONI D'IMPIEGO

RAPPORTO DI CATALISI

Unire 100 parti in peso di base SCUDO ZERO GRAFFI LUCIDO o OPACO con 20 parti in peso di catalizzatore SCUDO ZERO GRAFFI. Mescolare bene con miscelatore a basso numero di giri.

Rivedil fornisce le confezioni già predosate:

SCUDO ZERO GRAFFI

KG. 1,000 + catalizzatore KG 0,200

KG. 5 + catalizzatore KG 1

Essiccazione ed indurimento:

Indurim. del film a partire da 12-24 ore in funzione della temp. amb.

Consumo e resa:

14-16 m² / Kg di prodotto per 1 mano di prodotto

Numero degli strati:

Uno o due strati a seconda dello spessore e delle resistenze ch.-meccaniche richieste.

Preparazione superfici:

Nessuna preparazione particolare in quanto RIVEDIL raccomanda questa finitura su una superficie decorata già e già protetta da una poliuretanica o epossidica .

ATTENZIONE: L'umidità residua e/o in contropinta può indurre la formazione di bolle o sollevamenti localizzati.

Applicazione:

Rullo (o in alternativa pennello o spruzzo) con temperature non inferiori ai 10°C, attenzione con applicazioni in ambienti con U.R. maggiori dell' 65% (comparsa di bolle e di appiccicosità).

DATI TECNICI	
Natura del Legante	N/A
Viscosità	
Essiccazione	12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	14-16m ² /Kg
Peso Specifico	1Kg/Lt
Colori Disponibili	Trasparente
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	Liquido
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	1.2KG,6KG
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	.
Applicabile su:	Pavimenti.
Per:	Interni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo.
Prodotti Correlati:	SCUDO POLIURETANICO.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com