

**SCHEMA TECNICA N°405**

## **STILE BAROCCO MARMORINO**

Stucco a base di calce e polvere di marmo effetto marmorino

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

MARMORINO per interni ed esterni richiama gli effetti estetici degli intonaci antichi del risorgimento italiano. La sua composizione a base di calce, polveri di marmo e cariche naturali rinnova la naturale traspirabilità della superficie, rendendola così inattaccabile da muffe e batteri. Aderisce perfettamente al supporto e come tutti i prodotti a base di calce permette al muro di traspirare. Particolarmente apprezzato in ambienti classici e in base al colore in abbinamento ad un arredamento moderno. Inoltre è indicato per decorare facciate esterne di ville o edifici storici.

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: *intonaco asciutto, rimozione di eventuali granuli da intonaco; in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose o pitture sfoglianti ed eventualmente rimuoverle.*
- Applicare se necessario una mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua al 5-10% circa.
- Dopo 6-12 ore applicare una mano di MARMORINO (eventualmente colorato al tintometro con il metodo SUPERTINTING) con il frattone inox rasando completamente la superficie. Lo spessore di questa prima mano sarà dato dal granello di MARMORINO.
- Dopo circa 12-24 ore, a completa essiccazione, applicare una seconda mano di prodotto con spatolate irregolari ed esercitando una leggera pressione in modo da rendere liscia la superficie.
- Dopo 10-20 minuti esercitare una leggera pressione col frattone, accarezzando la superficie così da renderla più lucida.

### **FACOLTATIVO**

- Per ottenere un effetto più lucido o per proteggere e rendere la superficie completamente lavabile, dopo 12-24 ore, applicare una mano di CERA D'ARTE NEUTRA o HYDRO CERA NEUTRA o HYDRO FINISH OPACO, se si desidera un effetto opaco.

### **PROTETTIVO PER ESTERNI**

- Applicare una mano di HYDRO FINISH OPACO o HYDRO FINISH SPECIAL (vedi scheda tecnica).

**DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.**

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	grassello di calce, polvere di marmo di varie granulometrie e additivi vari
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	1,2-2m <sup>2</sup> /Lt
Peso Specifico	1,707Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco
Aspetto Applicato	Marmo rustico semilucido
Aspetto in Confezione	Pasta bianca con granelli di marmo
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	10µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	40µGr/m <sup>3</sup>
PH	12-13°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	4LT,15LT
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Traspirante,Antimuffa.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni/Esterni.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Frattoni Inox 200x80cm,Frattoni Inox 240x100cm,.
Prodotti Correlati:	DECOR FONDO (WHITE),HYDROCERA D'ARTE,CERA D'ARTE,HYDROFINISH OPACO .

#### ATTENZIONE:

- N.4 Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.

#### NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

#### DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com