



TDS 341

INNEN

## **DIAMANTE TRASPARENTE LUCIDANTE**

Schutzharz.

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

DIAMANTE TRASPARENTE LUCIDANTE ist ein transparenter Decklack mit dekorativer Wirkung und schützenden Eigenschaften. Es gibt der Oberfläche nicht nur eine dekorative Wirkung, sondern auch höchstmöglichen Schutz, Abwaschbarkeit und Beständigkeit gegen ständigen Wasserkontakt sowie Kratzer.

DIAMANTE ist in der Version TRANSPARENT erhältlich. Verfügbare Verpackungen:  
KG 0,726 (oder KG 0,506 für Komp. A + KG 0,220 für Komp. B).  
KG 2,178 (oder KG 1,518 für Komp. A + KG 0,660 für Komp. B).  
POTLIFE: je nach Temperatur von mindestens 20 Minuten bis maximal 45 Minuten.

### **BEDIENUNGSANLEITUNG**

KATALYSEVERHÄLTNIS: Komponenten A und B von Hand mischen.

Verpackung: KG 0,506 Komp. A + 0,220 Komp. B

KG 1,518 Komp. A + 0,660 Komp. B

VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertig

### **VERBRAUCH UND ERGIEBIGKEIT**

Je nach Oberfläche. Die Ergiebigkeit ist sehr variabel, da DIAMANTE auf verschiedene glatte oder raue Oberfläche aufgetragen werden kann. Durchschnittlich 4-5 m<sup>2</sup> pro KG bei glatter Oberfläche. Bei rauer Oberfläche ist es sehr unterschiedlich, von 1 m<sup>2</sup> bis 3 m<sup>2</sup>.

Kontaktieren Sie den Lieferanten für weitere Informationen.

ANZAHL DER SCHICHTEN: 1 Schicht auf glatten Oberflächen. 2 Schichten auf rauen Oberflächen oder wenn Sie den Glaseffekt betonen wollen. In diesem Fall benutzen Sie ABILE LUX-Glättekele.

### **ANWENDUNG**

Um DIAMANTE zu benutzen, vermischen Sie die Komponenten mit dem Katalysator. Achten Sie darauf, dass Sie sie gut MANUELL mischen. Verarbeitungszeit nach der Katalyse 20 bis 45 Minuten. Es wird empfohlen, jeweils ein Kit zu katalysieren. ACHTUNG: Beim Anmischen eines anderen Kits, stellen Sie sicher, dass Sie das für das vorherige Mischen benutzte Werkzeug gründlich gereinigt haben. Achten Sie darauf, dass das Mischwerkzeug keine Produktpuren des vorherigen Kits enthält. Andernfalls kann es zu einer unerwünschten chemischen Reaktion kommen, z.B. zu einer beschleunigten Katalyse des neuen Gemischs, wodurch es unbrauchbar wird. In diesem Fall kann sich das Produkt auch übermäßig erhitzen und Rauch entwickeln. Nachdem DIAMANTE gemäß den oben genannten Empfehlungen gut gemischt wurde, tragen Sie es mit ABILE LUX-Glättekele auf die gesamte Oberfläche auf. Beim Auftragen vermeiden Sie Rückwärtsbewegungen mit dem Werkzeug, um das Produkt zu glätten. Tragen Sie es einfach mit einer feinen Schicht auf. Eventuelle Unvollkommenheiten werden mit der zweiten Schicht abgedeckt und ausgebessert. Je nach Temperatur mindestens 24 Stunden lang trocknen lassen. Während dieser Zeit kann sich die Oberfläche erwärmen. Das ist kein Grund zur Besorgnis, da dies eine normale Reaktion eines Epoxidharzprodukts ist. Nach dem Trocknen und Abkühlen, tragen Sie (falls erforderlich) eine zweite Schicht DIAMOND und das gleiche Verfahren wie bei der ersten Schicht anwenden. In dieser Phase soll die Oberfläche sehr glatt und glänzend sein.



Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre  
pH: N/A  
VOC: 10 GR/L  
Spezifisches Gewicht: 1

VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertig.  
PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar.  
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.  
LAGERUNG: Max Temperatur +30°C, Min Temperatur +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
0,726 Kg	3 - 5 m <sup>2</sup>	1 SCHICHT
2,178 Kg	9 - 10 m <sup>2</sup>	1 SCHICHT

Anwendbar am: Wände, Böden, Arbeitsflächen, Badezimmer.

Es ist nicht ratsam, DIAMANTE TRASPARENTE LUCIDANTE auf Produkte auf Kalkbasis aufzutragen, da diese Produkte eine vollständige Karbonisierung abwarten müssen, was sehr lange dauern kann. Aber auch nach diesem Zeitraum ist die Wirksamkeit der Anwendung nicht garantiert. Für diese Produkte ist es besser, eine andere Art von Schutzmittel aufzutragen.

Es wird nicht ratsam, DIAMANTE im Außenbereich aufzutragen.

Es wird nicht ratsam, DIAMANTE im Innenbereich bei direkter Sonneneinstrahlung durch Fenster oder Glas aufzutragen, da es sich um ein Epoxidprodukt handelt, das kein Sonnenlicht verträgt und daher zum Vergilben neigt.

#### HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.

- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.

- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.

- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.