



TDS 205

INTERNO

POLVERE DI STELLE

Pittura decorativa con glitter super-brillanti.

DESCRIZIONE PRODOTTO

POLVERE DI STELLE SUPER BRILLANT è una pittura decorativa per interni con microparticelle minerali super-brillanti aggiunte con l'additivo STELLA GLITTER SILVER o GOLD. Il prodotto risulta particolarmente delicato e raffinato e dunque adatto a qualsiasi tipo di ambiente.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti ecc.

FASE 1

- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
Applicare una o due mani di DECOR FONDO DUO (bianco, nero, metallico colorato seconda cartella) pronto all'uso.
- Attendere 6-12 ore per la completa asciugatura di DECOR FONDO.

FASE 2

- Colorare il Polvere di Stelle utilizzando la macchina tintometrica per colorare il prodotto scelto.
- Miscelare i glitter speciali STELLA GLITTER SILVER o GOLD con il POLVERE DI STELLE (PRESTARE ATTENZIONE per conservare la brillantezza dei glitter occorre miscelarli con il POLVERE DI STELLE nel momento in cui si vuole applicare il prodotto).
- Il prodotto è pronto all'uso ma in caso di necessità può essere diluito con acqua in base al bisogno.
- Con pennello SPALTER 100 o a spruzzo, applicare una mano di POLVERE DI STELLE SUPER BRILLANT (In alternativa il prodotto può essere applicato direttamente con il FRATTONE SLIM).
- Lisciare la superficie con prodotto in PVC.
- Lasciare asciugare 6 – 12 ore in base alla temperatura.

FASE 3

- Applicare una seconda mano, con lo SPALTER 100.
- Sul prodotto ancora fresco premere leggermente sulla superficie utilizzando il FRATTONE IN PVC.
- Lasciare asciugare per apprezzare l'effetto.

Stabilità: 2 anni
PH: 8 - 6° C
Voc: <10 gr/l
Peso Specifico: 1,500

CARATTERISTICHE: LAVABILE
ATTREZZO: SPALTER (mm100 o mm70) - Frattone Premium 240
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c



| | PACKAGE | PACKAGE PERFORMANCE | REFERRING PERFORMANCE |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|
| POLVERE DI STELLE | L 4 | 8 - 10 m ² | 2 coats |
| | L 2,5 | 5 - 6 m ² | 2 coats |
| STELLA GLITTER SILVER & GOLD | Gr 90 | - | - |
| | Gr 150 | - | - |

NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.