



TDS 333

INNEN/AUßEN

SCUDO EPOXY MIRROR EFFETTO SPECCHIO

Selbstglättendes Harz.

PRODUKTBESCHREIBUNG

SELBSTGLÄTTENDES EPOXIDHARZ; Lösemittelfreier modifizierter und transparenter Zweikomponentenlack mit mittlerer Pot-Life. Transparente Lackierung mit hoher Schichtdicke (ca. 3 mm) auf Harz- und Betonoberflächen / Stahlbeton. Anwendungstemperatur -10° C. bis +40° C.

RIVEDIL bietet vordosierte Pakete an:

SCUDO EPOXY MIRROR SPECCHIO KG. 0,560 + Katalysator KG. 0,335

SCUDO EPOXY MIRROR SPECCHIO KG. 4.000 + Katalysator KG. 2,400

SCUDO EPOXY MIRROR SPECCHIO KG. 8.000 + Katalysator KG. 4,800

SCHRITT 1

ANWENDUNG:

Das Auftragen kann mit den von RIVEDIL angebotenen Werkzeugen im Stehen oder kniend erfolgen. Normalerweise muss das Auftragen „als gegossen“ auf der gesamten Oberfläche erfolgen. Nachdem Sie das Produkt auf die Oberfläche gegossen haben, können Sie es je nach gewählter Anwendungsmethode (stehend oder kniend) mit dem entsprechenden Werkzeug verteilen. Bei dem Auftragen im Stehen ist es ratsam, mit Stollenschuhen auf der Oberfläche zu laufen. Bei dem Auftragen auf den Knien wird das Tragen von nicht markierenden Knieschützern empfohlen. Nachdem das Produkt mit der Entlüftungsrolle aufgetragen wurde, rollen Sie die gesamte Oberfläche ab, um Mikroluftblasen zu entfernen.

Beim Auftragen sprühen Sie (nicht im Übermaß) reinen Alkohol (transparent) auf das aufgetragene Produkt, um das Verschwinden der im Film enthaltenen Luft zu erleichtern.

VERBRAUCH UND ERGIBIEGKEIT:

Theoretisch für 1 mm Dicke: 1.150 - 1.200 gr. / qm.

Maximale Dicke für ein einzelnes Gießen: 3 mm, da bei höheren Dicken eine leichte Trübung der Transparenz auftreten kann. Dicken unter 2 mm können die Produktleistung beeinträchtigen. In Bereichen, in denen nicht genügend Material vorhanden ist, kann es zu Oberflächeninstabilitäten kommen.

LAGERUNG:

12 Monate in der geschlossenen Originalpackung in trockenen und belüfteten Räumen bei Raumtemperatur.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG:

Keine besondere Vorbereitung. RIVEDIL empfiehlt SCUDO EPOXY auf bereits dekorierten Oberflächen. Es ist jedoch ratsam, dass die Oberfläche vollständig trocken ist.



INTERESSANTE HINWEISE:

Sie können SCUDO EPOXY mit Pigmenten oder Perlglanzzusatzstoffen einfärben, um gemusterte, farbige Böden zu erzeugen.

ACHTUNG:

SCUDO EPOXY kann nur auf dem Boden und nicht an vertikalen Wänden aufgetragen werden.

Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
pH: 7 - 8
VOC: 10 GR/L
Spezifisches Gewicht: 1,2

VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertig.
TROCKENZEIT: 8 - 12 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: Max Temperatur +30°C, Min Temperatur +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
Kg 0,895	0,6 - 0,7 m ²	1 SCHICHT
Kg 6,4	4 - 5 m ²	1 SCHICHT
Kg 12,8	8 - 10 m ²	1 SCHICHT

Es ist nicht ratsam, SCUDO EPOXY MIRROR auf Produkte auf Kalkbasis aufzutragen, da diese Produkte eine vollständige Karbonisierung abwarten müssen, was sehr lange dauern kann. Aber auch nach diesem Zeitraum ist die Wirksamkeit der Anwendung nicht garantiert. Für diese Produkte ist es besser, eine andere Art von Schutzmittel aufzutragen.

Es ist nicht ratsam, SCUDO EPOXY MIRROR im Außenbereich aufzutragen. Es ist nicht ratsam, es auch im Innenbereich bei direkter Sonneneinstrahlung durch Fenster oder Glas aufzutragen, da es sich um ein Epoxidprodukt handelt, das kein Sonnenlicht verträgt und daher zum Vergilben neigt.

HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.

- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.

- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.

- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.