



TDS 131

INTERNO/ESTERNO

SCUDO I

Resina protettiva per OXYDA e finiture prima dell'applicazione degli SCUDO

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCUDO I è una resina protettiva che evita l'alterazione del colore nei rivestimenti assorbenti. Si rende necessario l'utilizzo di SCUDO I quando si deve proteggere un supporto con SCUDO POLIURETANICO dopo aver applicato una finitura decorativa o uno stucco (per esempio OXYDA, Sinfonia, Persia...). Se non si applicasse SCUDO I, il protettivo a base di resine poliuretatiche potrebbe creare un effetto bagnato sopra il supporto alterando così il colore originale.

Applicare SCUDO I significa proteggere il colore del supporto (che resta inalterato e mantiene la sua uniformità) evitando questo fenomeno.

FASE 1

- Applicare un prodotto decorativo della linea Rivedil sul supporto desiderato seguendo le istruzioni descritte nella relativa scheda tecnica.

- Dopo 24-48 ore, ad essiccazione completa del prodotto decorativo applicato (OXYDA, SINFONIA, PERSIA.....), applicare SCUDO I utilizzando un rullo a pelo corto. Strofinare il prodotto applicato sulla superficie, per favorire l'assorbimento.

Assicurarsi di coprire uniformemente tutta la superficie e di applicare la giusta quantità senza lasciare residui in eccesso di prodotto. In alternativa si può applicare direttamente con una spugna, strofinando il prodotto in modo circolare sulla superficie in modo che SCUDO I penetri in tutti i pori.

- Fare asciugare per 12-24 ore secondo temperatura.

Stabilità: 2 anni
PH: 8 -8,5° C
Voc: 10 gr/l
Peso Specifico: 1,00

CARATTERISTICHE: Lavabilità
ATTREZZO: Pennello o Rullo
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	25 - 30 m ²	1 coat
L 10	100 - 120 m ²	1 coat
L 0,750	9 - 12 m ²	1 coat



NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.