



TDS 217

INNEN

## SP CRAQUELÉE

Samtige Dekorationsfarbe mit Risseffekten.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

SP CRAQUELÉE ist ein Zweikomponentenlack (A+B) auf der Basis von Spezialharzen mit Pigmentkombinationen, der dem Untergrund einen besonderen Risseffekt verleiht. SP CRAQUELEEE ist geeignet, um die bearbeiteten Oberflächen elegant und einzigartig zu machen. SP Craquelée kann nur in Innenräumen und auf verschiedenen Arten von Wänden oder Holzmöbeln aufgetragen werden.

Das Produkt ist in 7 Basen (schwarz, rot, grün, gelb, blau, weiß, violett) erhältlich, die miteinander gemischt werden können, um alle im Katalog aufgeführten Farben zu erhalten (Sehen Sie den Katalog). Das vollständige Formular, in dem erklärt wird, wie die Farben aus den 7 verfügbaren Basen erzielt werden können, ist auf Anfrage erhältlich.

### BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw.

#### SCHRITT 1

Tragen Sie ggf. eine Schicht von SCIK PURAL ACRIL Isolierung auf. Tragen Sie eine oder zwei mit ca. 5-10% Wasser verdünnte Schichten DECOR FONDO (weiß oder eingefärbt) mit einem Pinsel oder einer Rolle auf.

#### SCHRITT 2

Wenn Sie metallische Risse hervorheben möchten (wie in einigen der Muster in der Farbkarte zu sehen), tragen Sie eine Schicht unseres STRUCTURA HI-TECH METALLICO mit einer Kurzhaar-Rolle auf.

6-12 Std. trocknen lassen.

Tragen Sie eine gut verteilte Schicht TRASPARENTE SPACCANTE mit einer Kurzhaar-Rolle auf.

6-12 Std. trocknen lassen.

Bereiten Sie SP CRAQUELEEE vor: Gießen Sie Komponente B in Komponente A. Gebrauchsfertig (KEIN Wasser hinzufügen) und gut mischen.

Tragen Sie SP CRAQUELEEE mit einem Pinsel oder als Spray auf. Das Auftragen muss mit der gebührenden Sorgfalt erfolgen. Vermeiden Sie es, mit dem Pinsel zurückzugehen, auch wenn die Verkleidung nicht perfekt ist. Je nach Temperatur etwa 6-12 Stunden trocknen lassen.

Nach dem Trocknen von SP CRAQUELEEE, arbeiten Sie mit feinem Schleifpapier leicht nach, um eventuelle Fehler und Abblättern zu entfernen, die normalerweise während der Trocknungsphase des Produkts auftreten.

Es ist unbedingt erforderlich, eine Schutzschicht aufzutragen. Hier einige Beispiele: CERA D'ARTE, HYDROFINISH OPACO, SCUDO POLIURETANICO oder ähnliche (DIAMANTE), die mit SP CRAQUELEEE kompatibel sind.



Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre  
pH: 10,5  
VOC: 10 GR/L  
Spezifisches Gewicht: 1,15

VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertig.  
PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar.  
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.  
LAGERUNG: Max Temperatur +30°C, Min Temperatur +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
L 4	21 - 23 m <sup>2</sup>	1 SCHICHT
L 2,5	13 - 14 m <sup>2</sup>	1 SCHICHT
L 0,750	4 - 5 m <sup>2</sup>	1 SCHICHT

#### HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.

- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.

- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.

- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.