



TDS 217

INTERNO

SP CRAQUELÉE

Pittura decorativa vellutata con effetti spaccanti.

DESCRIZIONE PRODOTTO

SP CRAQUELEE è un bicomponente (A+B) a base di speciali resine con combinazioni di pigmenti che conferisce al supporto lo speciale effetto spaccante. SP CRAQUELEE è indicato per rendere le superfici trattate eleganti e uniche. SP Craquelée può essere applicato solo all'interno e su diversi tipi di supporti murali o su mobili in legno. Il prodotto si presenta in 7 basi (nero, rosso, giallo, blu, verde, bianco, viola) da miscelare tra di loro in modo da ottenere tutti i colori presentati nel catalogo (vedi catalogo).

Disponibile, su richiesta, il formulario completo per ottenere i colori a partire dalle 7 basi disponibili.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, aver rimosso eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle, rimuovere pitture sfoglianti, ecc.

FASE 1

- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO bianco o colorato da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.

FASE 2

- Nel caso si volessero far vedere delle spaccature metalliche (come si può vedere in alcuni campioni della cartella) è necessario applicare una mano di uno dei nostri STRUTTURA HI-TECH METALLICO applicato con un rullo a pelo corto
- Lasciare asciugare per 6-12 ore
- Applicare con rullo a pelo corto una mano ben distribuita di TRASPARENTE SPACCANTE.
- Fare asciugare bene per 6-12 ore.
- Preparare SP CRAQUELEE: Versare il componente B nel componente A. Pronto all'uso, (NON aggiungere acqua) e miscelare bene.
- Applicare SP CRAQUELEE con pennello o a spruzzo.
L'applicazione deve essere fatta con la dovuta attenzione, evitare di tornare indietro con il pennello anche se non c'è stata una perfetta copertura. Fare asciugare per circa 6-12 ore a seconda della temperatura.
- Dopo l'essiccazione di SP CRAQUELEE raffinare leggermente con carta vetrata fine per togliere eventuali imperfezioni e sfogliature che si riproducono solitamente nella fase di asciugamento del prodotto.
- Rifinire obbligatoriamente con un protettivo per esempio: CERA D'ARTE, HYDROFINISH OPACO, SCUDO POLIURETANICO o simili (DIAMANTE) che siano compatibili con SP CRAQUELEE.



Stabilità: 2 anni
PH: 10,5
Voc: 10 gr/l
Peso Specifico: 1,15

DILUIZIONE: Pronto all'uso
CARATTERISTICHE: Lavabile
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c

| PACKAGE | PACKAGE PERFORMANCE | REFERRING PERFORMANCE |
|---------|---------------------|-----------------------|
| L 4 | 21 - 23 mq | 1 coat |
| L 2,5 | 13 - 14 mq | 1 coat |
| L 0,750 | 4 - 5 mq | 1 coat |

NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento.

Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.