



TDS 401

INNEN

TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELÉE

Dekorativer Mineralstuck.

PRODUKTBESCHREIBUNG

TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELÉE ist ein dekorativer Mineralstuck, der aus hochwertigen ökologischen Mineralstoffen hergestellt wird. Es wird als 1. Schicht verwendet, um unseren berühmten Spalteffekt zu erzielen (Hi-Tech oder traditionell).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Bei Putz ist darauf zu achten, dass dieser eine Aushärtezeit von mindestens 28 Tagen hat, abhängig von der Temperatur. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche gut vorbereitet und für den Anstrich geeignet ist: trockener Putz, entfernen Sie eventuelle Putzgranulate; stellen Sie bei alten Wänden sicher, dass keine minderwertigen oder pulverförmigen Anstriche vorhanden sind und entfernen Sie diese ggf.; entfernen Sie abblätternde Anstriche, usw. Um den CRAQUELÉE-Effekt zu erhalten, darf das Produkt auf keinen Fall bei Feuchtigkeit aufgetragen werden, insbesondere nicht an Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Tragen Sie es auf, wenn die Außentemperatur zwischen 15° C und nicht über 35° C liegt. Achten Sie auch darauf, dass alles zwischen den Schichten der Produkte im Zyklus perfekt trocknet. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, raten wir von dem Auftragen des Produkts ab.

SCHRITT 1

- Tragen Sie (falls erforderlich) eine Schicht von SCIK PURAL ACRIL Isolierung auf.

SCHRITT 2

- Tragen Sie eine oder zwei mit ca. 5-10% Wasser verdünnt Schichten DECOR FONDO mit einem Pinsel oder einer Rolle auf.

- Nach dem Auftragen und Trocknen des DECOR FONDO, tragen Sie eine Schicht TRASPARENTE SPACCANTE (gebrauchsfertig) mit einer Kurzhaar-Rolle auf die gesamte Oberfläche auf, wobei darauf zu achten ist, dass der Untergrund gut bedeckt ist, und dann zwischen 6 und 12 Std. trocknen lassen.

SCHRITT 3

- Tragen Sie die erste ungefärbte Schicht TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELÉE mit einem Edelstahlspachtel auf. Bei großen Rissen ist das Produkt in größerer Schichtdicke aufzutragen; bei dünnen Rissen ist das Produkt in geringerer Schichtdicke aufzutragen. Beim Auftragen des Stucks empfehlen wir, besonders darauf zu achten, dass man nicht mit der Kelle zurückfährt, um Unregelmäßigkeiten zu korrigieren, da das Produkt dazu neigen kann, sich beim Nacharbeiten von der Oberfläche zu lösen, wenn es noch frisch ist.

- Warten Sie, bis die Wandfarbe vollständig getrocknet ist (je nach Temperatur 18-24 Std. oder länger), und schleifen Sie dann die gesamte Oberfläche ab, um Unebenheiten zu entfernen. Anschließend ist es wichtig, den entstandenen Staub abzubürsten (ebenfalls mit einem Pinsel).

- Schauen Sie im Ordner LUSSO COLLECTION nach, wenn Sie den Spaccante Hi-Tech oder TERRA NOSTRA erstellen möchten, um den klassischen Spalteffekt zu erzielen.



Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
PH: 7 - 8° C
Voc: 5 gr/l
Spezifisches Gewicht: 1,67

PRODUKTMERKMALE: Abwaschbar.
WERKZEUG: Abile Lux 200 Spachtel oder Rolle.
TROCKENZEIT: 6 - 8 Std. abhängig von der Temperatur.
LAGERUNG: MAX TEMPERATUR +30°C, MIN TEMPERATUR +5°C.

PACKUNG	PACKUNGS PERFORMANCE	VERWEIS PERFORMANCE
L 15	12 - 14 m ²	1 SCHICHT
L 4	3 - 4 m ²	1 SCHICHT

HINWEISE:

- **Nr.1** Achtung: Das angegebene spezifische Gewicht kann aus farbtechnischen Gründen nicht mit dem Nettogewicht der Verpackung übereinstimmen.
- **Nr.2** Die Haltbarkeitsdauer ist rein indikativ, sie bezieht sich auf die minimale Haltbarkeitsdauer des Produkts, wenn es unter guten Bedingungen gemäß den mitgelieferten Anweisungen, in den ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird. Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt eine längere Haltbarkeit als die empfohlene Mindestdauer aufweisen.
- **Nr.3** Rivedil garantiert, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. Da jedoch Elemente wie Witterungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Werkzeuge, Qualität von Fremdprodukten, etc. außerhalb der direkten Kontrolle von Rivedil liegen, stellt dieses Dokument weder eine Garantie dar, noch ermächtigt Rivedil seine Agenten und/oder Vertreter, irgendeine Art von Garantie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu geben. Es ist ratsam, immer die tatsächliche Eignung des Produkts für den Einzelfall zu prüfen. Dieses Papier annulliert und ersetzt alle vorherigen Blätter.
- **Nr.4** Die verwendeten Rohstoffe sind natürlich und können je nach der verwendeten Charge kleine Unterschiede aufweisen. Es wird daher empfohlen, die gleiche Produktcharge für die gleichen Arbeiten zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie die Charge zusammen.